

砼配合比中粉煤灰的掺量是多少...混凝土中 煤灰和矿粉的掺量-股识吧

一、商砼站一般粉煤灰的配比是多少

商品混凝土中粉煤灰的掺量根据各地的验收规范要求进行，在商品混凝土中应使用II级灰以上的优质粉煤灰。

我们这要求在梁板混凝土中粉煤灰掺量不超过胶凝材料量的15%。

二、商砼站一般粉煤灰的配比是多少

一般掺量不能超过30%，粉煤灰保水性好，并且密度小，同样重量粉煤灰增加的胶体体积较多，所以最好是掺一点不过要注意胶体体积，太低会给泵送造成困难

三、水泥和粉煤灰的比例是多少？

水泥和粉煤灰的比例要求：

通常C30以下混凝土，取代率选择10%—15%（水泥为普通硅酸盐水泥）；

C40以上混凝土，特别是有早期强度要求时，取代率不超过10%。

通常C30以下混凝土用Ⅱ级灰时，超量系数取1.5或1.6。

C40以上混凝土用I级灰时，超量系数取1.3或1.4。

混凝土中掺入适量的粉煤灰，既可降低工程施工成本，改善混凝土的和易性、可泵性，增加混凝土的黏性，减少混凝土离析与泌水，又可使混凝土的凝结时间相对延长，坍落度损失减小，降低水化热，减少或消除混凝土中碱集料反应的危害。

但也存在粉煤灰品质波动大，混凝土早期强度偏低的缺点。

若在配合比设计时，对原材料、粉煤灰取代率及超掺量系数作正确选择，其混凝土能满足设计施工要求。

四、商品混凝土中粉煤灰参量是多少

商品混凝土中粉煤灰的掺量根据各地的验收规范要求进行，在商品混凝土中应使用II级灰以上的优质粉煤灰。

我们这要求在梁板混凝土中粉煤灰掺量不超过胶凝材料量的15%。

五、混凝土中 煤灰和矿粉的掺量

还得看你那个砂子 粉煤灰 和矿粉的指标。

需水量 流动度比等等数据综合。

不要超过。

你可以打适配 慢慢调整呗 掺量慢慢提高 看看和易性 和强度。

满足强度要求能施工就行

参考文档

[下载：砼配合比中粉煤灰的掺量是多少.pdf](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《股票k线看多久》](#)

[《卖完股票从证券里多久能取出来》](#)

[下载：砼配合比中粉煤灰的掺量是多少.doc](#)

[更多关于《砼配合比中粉煤灰的掺量是多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/56234652.html>