

含泥量比泥块含量高多少.含泥量会比泥块含量高吗-股识吧

一、砂中含泥量限值小于C30混凝土含泥量为多少？

每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数不得少于1次

二、砂石含泥比分率是多少？

每个地方取出来的砂石含泥量是不同的，楼主如果要准确的话，只有把砂石送到检测站去，让工作人员帮你检测下就知了

三、含泥量会比泥块含量高吗

楼上这回答也能拿满意？没搞错吧。

所有砂石材料不管大小都是有含泥量的，而泥块含量却不是所有材料都有，应该是肉眼看到有泥块才取有代表性的材料做一下，肉眼看不到的话一般不做，所以说含泥量一般是比泥块含量大的，应为大多数合格材料的泥块含量为零，，，，不懂的最好别来这里乱回答误导人。

四、100ml泥水里面含泥0.3076g，1升泥水含有多少g泥

$100\text{ml}=0.1\text{L} \sim 0.3076\text{g}$
 $1\text{L}=10 \times 0.1\text{L} \sim 10 \times 0.3076\text{g}=3.076\text{g}$

五、水工混凝土对泥块含量有什么要求

最好没有。

当然不现实，那么就要控制砂中的泥块含量，一般石子中应该不会有泥块，水泥和

其他材料就更不会有了。

特细砂控制在0.4-0.8%，中砂控制在0.2-0.5%，粗砂控制在0.1-0.3%。

六、混凝土中，沙含泥量超过百分之四，有问题吗？

根据《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2022的规定：砂中含泥量限值根据混凝土强度等级不同而不同：大于或等于c30砂中含泥量 ≤ 3.0 ；

小于c30含泥量 ≤ 5.0 。

对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土用砂，含泥量应不大于3.0%。

对c10和c10以下的混凝土用砂，根据水泥标号，其含泥量可予以放宽。

砂中的泥块含量应符合如下要求：混凝土强度等级大于或等于c30含泥量 ≤ 1.2 ；

小于c30含泥量 ≤ 2.0 。

对于有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土用砂，其泥块含量应不大于1.0%。

于c10和c10以下的混凝土用砂，应根据水泥标号，其泥块含量可予以放宽。

七、2022年新规范粗集料的泥块含量指标是多少？

大于C60 泥块含量量0 C60-C30泥块含量量0.5 C30以下泥块含量量0.7 大于C60
泥含量量0.5 C60-C30泥含量量1.0 C30以下泥含量量1.5

八、当混凝土的强度高于或等于c30时含泥量是多少？

JGJ52标准规定砼强度 C30的，含泥量 5% 砼强度 > C30的，含泥量 3%

参考文档

[下载：含泥量比泥块含量高多少.pdf](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[下载：含泥量比泥块含量高多少.doc](#)

[更多关于《含泥量比泥块含量高多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/45312285.html>